

FRAISE À CHANFREINER BI-FACE 45°
 FASENFRÄSER BI-FACE 45°
 BEVEL MILLING CUTTER BI-FACE 45°

21735-11.7

Version du
 12.06.2020



Compatibilité outil / matière
 Werkzeug / Werkstoffverträglichkeit
 Tool / Material compatibility



ESHOP / EZI CUT

- 1/3
- 2/3
- 3/3

Gruppe E2 Vc [m/min]

Matériau	Propriété	Code	Vc [m/min]	Compatibilité
ACIERS ALLIÉS ET NON ALLIÉS UNLEGIERTE STÄHLE NON-ALLOYED STEELS	Rm < 450 N/mm ²	1a	140	●
	Rm 450 - 700 N/mm ²	1b	110	●
	Rm 700 - 900 N/mm ²	1c	90	●
	Rm < 1200 N/mm ²	1d		
ACIERS INOX ROSTFREIE STÄHLE STAINLESS STEELS	Rm < 650 N/mm ²	2a	75	●
	Rm 650 - 950 N/mm ²	2b	60	●
	Rm > 950 N/mm ²	2c		
ACIERS TREMPÉS STÄHLE GEHÄRTETE HARDENED STEELS	44 - 56 HRC	3a		
	57 - 67 HRC	3b		
MATÉRIAUX EXOTIQUES EXOTISCHE WERKSTOFFE EXOTIC MATERIALS	< 32 HRC	4a		
	> 32 HRC	4b		
GRAPHITE		5	180	●
FONTES GUSS CAST IRON	< 32 HRC	6a		
	> 32 HRC	6b		
TITANE TITAN	Rm < 800 N/mm ²	7a	60	●
	800 < Rm N/mm ²	7b	40	●
ALLIAGES NICKEL NICKEL NICKEL ALLOYS	Rm < 1000 N/mm ²	8a		
	1000 < Rm N/mm ²	8b		
CUIVRE, LAITON, BRONZE KUPFER, MESSING, BRONZE COPPER, BRASS, BRONZE	Rm < 850 N/mm ²	9a	320	●
	850 < Rm N/mm ²	9b	200	●
ALUMINIUM	Si < 0.5%	10a	300	●
	0.5% < Si < 5%	10b	250	●
	Si > 5%	10c		
MATIÈRES SYNTHÉTIQUES KUNSTSTOFFE SYNTHETIC MATERIALS	Thermoplast	11a	170	●
	Duraplast	11b	120	●
MATIÈRES COMPOSITES FASERVERST. MATERIALIEN COMPOSITE MATERIALS	Fibre de verre	12a	130	●
	Fibre de carbone	12b	90	●
MÉTALUX PRÉCIEUX EDELMETALLE PRECIOUS MATERIALS	Or • Gold	13a	250	●
	Platine	13b		



D (0/- 0.02)	11.7
d (h5)	12
L	110
l1	5.8
l3	41
d3	5.90
R	
e	
Z	4
Chanfrein	
K	
w° collision	0.2°