

REVETEMENTS / BESCHICHTUNGEN / COATINGS

			Dureté Vickers	Coeff. frottement	Temp max
A	EZI - ALPHA	Tous les matériaux jusqu'à 56 HRC	3200	0.4	1100
X	EZI - DUR	44 - 67 HRC, UGV	3300	0.4	900
H	AL - EZI	Aluminium Si < 3%	3000	0.15	800
D	EZI - DIAM	Aluminium haut Si, graphite, composite, métaux précieux	8000	0.15	600
L	EZI - LIGHT	Matériaux non ferreux ou précieux	2500	0.1	350
B	EZI - BLUE	Fraisage basse vitesse	3000	0.4	400
F	FUTURA NANO	Tous les matériaux jusqu'à 45 HRC	3300	0.35	900
E	HELICA	Perçage	3300	0.25	900
C	HARD-EZI	luminium haut Si, graphite, composite, métaux précieux	5000	0.15	500
S	SMOOTH	Excellent état de surface	3200	0.1	800

- Tous ces revêtements sont disponibles sur demande.
- Alle diese Beschichtungen sind verfügbar auf Anfrage.
- Rivestimenti disponibili su richiesta
- All these coatings are available on request.